

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

2K HS 4:1 COMPACTPRIMER LOW VOC

- Straordinaria qualità, acril-isocianato, fondo-riempitivo
- Conforme VOC
- Aderenza a tutti i tipi di substrati metallici
- Eccellente (fino a 180 µm) spessore
- Buona stabilità verticale, proprietà riempitive
- Buone proprietà isolanti
- Facile da levigare
- Le proprietà di essiccata profonda permettono di ridurre il tempo del processo e assicura una superficie eccellente per i successivi strati.



CONFEZIONAMENTO

Confezione: 6 x 1.0 l	Codice: 41793802 – grigio 41958002 – bianco 41958112 - nero
3 x 3.5 l	41793833 – grigio 41958033 – bianco 41958133 - nero

PRODOTTI ASSOCIATI

MOBIHEL 2K HARDENER 700

Confezione: 6 x 0.25 l	Codice 41825601
6 x 1.0 l	41825612
4 x 5.0 l	41825614



MOBIHEL 2K HARDENER 750 W

Confezione: 6 x 0.25 l	Codice 47769311
6 x 1.0 l	47769302

MOBIHEL 2K THINNER 2100

Confezione: 12 x 0.5 l	Codice 41672151
4 x 5.0 l	41672114



IGIENE E PROTEZIONE PERSONALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:	Bianco, grigio e nero, possibilità di miscelazione sul Tintometro
Tipo di Prodotto:	Resina acrilica
Densità:	1,486 – 1,589 g/ml



2004/42/II B(c) (540) 530
Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (c) pronti per l'applicazione è di 540 g/l.
Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di 530 g/l



I prodotti 2K reagiscono con l'umidità; fare attenzione che tutti i contenitori e attrezzature siano assolutamente asciutte.
Durante la verniciatura l'umidità relative ambiente non deve essere superiore all'80%.

SUPPORTI

Lamiera nuda
Lamiera Zincata
Alluminio
Stucchi poliestere
Vecchie verniciature

NOTA:

In caso di qualità sconosciuta di alluminio si raccomanda di applicare MOBIHEL PRIMER low VOC per garantire una buona adesione dei seguenti strati.


PREPARAZIONE SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere carteggiati e puliti con MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER prima dell'applicazione. I prodotti in Poliestere dovrebbero essere ricoperti con 2K fillers/fondi per evitare il passaggio di perossido sulle applicazioni successive.


PREPARAZIONE
PRODOTTO/MISCELA



Rapporto a Volume:



4 parti MOBIHEL 2K HS Compactprimer
1 parte MOBIHEL 2K HARDENER 700
10% MOBIHEL 2K THINNER 2100 (10%)



4 parti MOBIHEL 2K HS Compactprimer
1 parte MOBIHEL 2K HARDENER 750
10% MOBIHEL 2K THINNER 2100 (10%)



Rapporto a Peso:

100 g MOBIHEL 2K HS Compactprimer
15 g MOBIHEL 2K HARDENER 700
oppure 750W
7g MOBIHEL 2K THINNER 2100 (10%)



Pot life della miscela a 20°C:

2 h



Viscosità (PU):

32 - 37 sec.
DIN 53211
Φ4 / 20°C

APPLICAZIONE



Applicazione con Aerografo:

1,6- 2,0 mm
2 - 2,5 bar
1 strato: 60 µm
3 strati: 180 µm



Appassimento tra le mani:

10 - 15 min/20°C

ESSICCAZIONE



Tempo di essiccazione a 20°C:

1,5h spessore 60 µm
4 - 5h spessore 180 µm

Tempo di essiccazione a 60°C:

20 min spessore 60 µm
30 min spessore 180 µm



Tempo di essiccazione
(infra-rosso onda corta):

10 min. - 60 µm
15 min. - 120 µm
20 min. - 180 µm
Distanza dall'oggetto: 70 - 80 cm

CARTEGGIATURA



A secco:

P360 - P600



A umido:

P600 - P1200

TRATTAMENTI
SUCCESSIVI



Trattamenti successivi:

Tutti gli smalti coprenti del programma
MOBIHEL

STOCCAGGIO



Stoccaggio:

18 mesi

AVVISO DI SICUREZZA

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintilla, fiamme libere e fonti di combustione. Non fumare. Evitare di respirare polveri/fumi/gas/vapori/nebbie/spray. Non rilasciare nell'ambiente. SE INALATO: spostare la persona colpita all'aria fresca e mantenerla in una posizione confortevole per la respirazione. In caso di incendio: utilizzare polvere, schiuma o CO² per l'estinzione. Stoccare in luogo ben ventilato. Mantenere il contenitore ben chiuso.

Prodotto contenente solventi organici.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Version: 09-17